



# Folia przeciwwkorzenna WSF 40

## Karta techniczna

Art. nr 1040-1044/41040



Dostawa: rolka o wymiarach:  
Nr Art. 1040 - 8,00 m x 25,00 m,  
szer. rolki ok. 2,00 m  
Nr Art. 1041 - 6,25 m x 20,00 m,  
szer. rolki ok. 1,60 m  
Nr Art. 1043 - 2,00 m x 50,00 m,  
szer. rolki ok. 1,00 m  
Nr Art. 1044 - 3,00 m x 33,50 m,  
szer. rolki. ok. 1,50 m  
Nr Art. 41040 - 6,25 m x 3,20

### Przeznaczenie:

Folia przeciwwkorzenna stosowana jako:

- bariera przeciwwkorzenna na każdy rodzaj hydroizolacji nie posiadającej właściwości przeciwwkorzennych
- stosowana jako warstwa rozdzielająca i poślizgowa
- na dachy intensywne i ekstensywne
- na dachy płaskie i ze spadkami
- pod nasadzenia roślinne
- również na grunt rodzimy jako ochrona przeciwwkorzenna

### Dane techniczne:

Nazwa techniczna:	Folia przeciwwkorzenna WSF 40	
Materiał:	polietylen	
Grubość:	ok. 0,34 mm	
Waga:	ok. 320 g/m <sup>2</sup>	
Kolor:	czarny	
Wytrzymałość na rozciąganie:	≥ 18 MPa	ISO 527-3
Wytrzymałość przy zerwaniu:	≥ 600%	ISO 527-3
Przenikalność pary wodnej:	sd > 200 m	DIN 52615
Współczynnik poślizgu:	0,29	

### Właściwości fizykochemiczne:

- Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne
- Neutralny biologicznie i chemicznie
- Odporny na przerost korzeni
- Produkt kompatybilny z bitumem
- Elastyczny w niskich temperaturach
- Odporny na promieniowanie UV
- Pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnętrznego EN ISO 13501-5:2006 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniwych)

### Sposób ułożenia:

Materiał układany bezpośrednio hydroizolację.  
Folia układana na zakład. Sugerowany zakład technologiczny - 20%.  
Materiał powinien być zakryty w przeciągu dwóch tygodni od instalacji.

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.  
ul. Pabianicka 26 lok. 6,  
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl  
e-mail: info@gcl.com.pl  
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,  
NIP: 9522007023, Regon: 140722615  
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,